

Link do produktu: <https://dimu.pl/stabica-mortar-20kg-zaprawa-klejaco-zbrojaca-p-848.html>



STABICA MORTAR 20KG – ZAPRAWA KLEJĄCO ZBROJĄCA

Cena	100,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	STABICA/MORTAR/20kg

Opis produktu

Zaprawa klejowa zbrojąca do siatki STABICA® MORTAR przeznaczona jest do wykonywania warstwy zbrojącej obudowy kominkowej pod masę szpachlową. Posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża i paneli kominkowych STABICA® LC600, wysoką wydajność, dużą podatność na obróbkę oraz optymalne parametry fizyczne.

[Video - Panel kominkowy STABICA® MORTAR](#)

CECHY PRODUKTU:

- Stan skupienia: **sucha mieszanka proszkowa**
- Kolor: **Szary**
- Max grubość spoiny: **± 8 mm**
- Czas schnięcia: **do 24 h**
- Temperatura stosowania: **od 5 do 25°C**
- Pełna trwałość: **48h w temperaturze +25°C**
- Reakcja na ogień: **A1, niepalna**

OKRES WAŻNOŚCI:

12 miesięcy od daty na opakowaniu.

Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach najlepiej na palecie w suchych i wentylowanych pomieszczeniach o temp. od +5 do +25°C. Produkt należy chronić przed przemarzaniem i nadmiernym przegrzaniem.

UWAGI:

Chronić przed dziećmi.

Zawartość/opakowanie usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być nośne, suche oraz wolne od wszelkiego rodzaju wykwitów. Luźne ziarna i zanieczyszczenia należy usunąć.

GRUNTOWANIE:

Przed nałożeniem zaprawy STABICA® MORTAR, podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym STABICA® LC HT Primer.

APLIKACJA:

Przygotowanie produktu: Do ok. 5 litrów wody stopniowo wsypać zawartość opakowania STABICA® MORTAR i mieszać mieszadłem mechanicznym aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Właściwą konsystencję roboczą zaprawy uzyskuje się po jej ponownym przemieszaniu, po 5-10-minutowej przerwie. Czas przydatności do użycia rozrobionej zaprawy wynosi ok. 2 h. Stwardniałej zaprawy nie uzdatniać wodą ani nie mieszać ze świeżą zaprawą – powoduje to utratę właściwości użytkowych.

NAKLADANIE:

Rozrobioną zaprawą STABICA® MORTAR przeszpachlować podłoże, aby uzyskać cienką warstwę szepną. Zaraz potem nałożyć i rozprowadzić zaprawę za pomocą pacy zębatej. Przyłożyć płytę STABICA® LC600 i docisnąć . Na podłoże nanosić ilość zaprawy pozwalającą na pokrycie go płytami Stabica LC600 w czasie nie dłuższym niż 20 min.

W razie wytworzenia się suchej skórki podczas pracy nie zwilżać kleju wodą, lecz ponownie przeciągnąć warstwę zaprawy pacą zębatą.

WYKONANIE WARSTWY ZBROJONEJ:

Zaprawę STABICA® MORTAR nanosić pacą zębatą na wcześniej zagruntowaną preparatem gruntującym STABICA® LC HT Primer obudowę kominka. Następnie w świeżą zaprawę wtapiać siatkę z włókna szklanego Stabica Mesh i zaszpachlować nierdzewną pacą stalową tak, aby równo przykryć siatkę zbrojącą. Siatkę należy układać pionowymi pasami od góry obudowy kominka, a kolejne pasy muszą zachodzić na siebie na około 5 cm. Grubość warstwy zaprawy z siatką powinna wynosić po związaniu ok. 3-5 mm.

SKŁAD:

Cement, wapno, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające.